

Rhenocoll Propellerleim D4

Art.-Nr.: A 1127

Einkomponentenleim, Schnellbinder

Spezifikation: Propellerleim D4 ist ein gebrauchsfertiger Holzkaltleim, der durch seine Bindekraft geeignet ist für Fenster- und Haustürenbau. Elementebau und Außenarbeiten. Für die Verleimung von Hart- und Weichholz, auch Exoten, Schichtstoffplatten, sowie für Furnier- und Kantenverleimung (außer PVC). Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Vorteile von Propellerleim D 4:

Geprüft vom IFT Rosenheim (Institut für Fenstertechnik), nach DIN EN 204/D4 mit hervorragender Wasserfestigkeit. Gebrauchsfertiger Leim, erfüllt als Einkomponentenleim die DIN EN 204/D4. Keine Topfzeit, da keine Härterzugabe. Schnelles Abbindeergebnis.

Empfohlene Verarbeitungsbedingungen:

Auftragsmenge: ca. 120 - 150 g/m², je nach Holzart u. Auftragsgerät
Verarbeitung: Kalt- und Heißverfahren für Hand- und Maschinenauftrag
Verarbeitungstemperatur: 15 - 20 °C empfohlen
Holzfeuchte: 10 - 12 %
Pressdruck: 2 - 5 kp/cm²
Offene Zeit: 5 - 8 Min. (je nach Raumtemperatur)

Presszeiten: (Richtwerte Normaleinstellung)

Zeitangabe in Minuten	Kaltverleimung ca. 20 °C	Heißverleimung		
		40 °C	70 °C	80 °C
Fugenverleimung	9 - 10	7	6	5
Furnieren	10 - 15	7	5	4
Flächenverleimung (DKS-Platten)	12 - 18	8	6	4

Weiterverarbeitung:

Kaltverleimung: nach 30- 40 Minuten
Heißverleimung: nach Abkühlung

Verarbeitungshinweis: Leim vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen. Die angegebenen Presszeiten und Abbindezeiten sind nur Zirkaangaben, Endfestigkeiten werden nach 7 Tagen erreicht. Eigenversuche sind empfehlenswert.

Lagerung

6 Monate, nicht mit Eisen in Berührung bringen, vor Frost schützen

Kennzeichnung:

Keine Kennzeichnung

Sicherheitshinweise:

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Liefergebände:

6 kg Eimer
12 kg Eimer
32 kg Hobbock
150 kg Fass
1000 kg Container

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-0
Fax: + 49 (6384) 9938-112
E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.